



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

型 枠 防 錆 剤

クリアコートフォーム

特 徴

1. コンクリート製品型枠の内面に使用しても型枠再使用时、被膜を除去せずにそのまま使用可能です。
2. 塗布後5～10分で乾燥し、ベタつきがありません。
3. 鉄・その他の金属に透明な被膜を形成し、長期間錆を防ぎます。
4. 型枠、金型等の長期保管時に御使用下さい。

使 用 方 法

1. 塗布する表面を予め洗浄、脱脂して下さい、クリアコートフォームをモップ、ハケ等で薄く1回塗布して下さい。その際、ピンホールのないよう注意して下さい。
2. 1回塗りで、3ヶ月以上有効です。型枠に厚く2回以上塗り、3ヶ月以内に型枠を使用すると色付（転着）の恐れがあります。
3. 塗布面積は、標準で20～35㎡/ℓ

主成分および性状

1. 主成分は特殊な樹脂です。
2. 淡褐色の液体です。

荷 姿 18ℓ

取り扱い上の注意

1. 開封後は必ず蓋をして、冷暗所に保管して下さい。
2. 本製品は、消防法第4類第2石油類に該当します。火気厳禁。

錆止め性能試験

試験方法 (JIS K 2246 錆止め油に準じた)

1. 試験片の調製

60×80×1mm (厚さ) の JIS 軟鋼を準備し、乾燥状態で研磨し (E240) を用い研磨する。次に、温石油ナフサ、温無水メタノールの順に浸せきし、ガーゼで清浄になるまで拭き取る。

2. 防錆剤 (クリアコートフォーム) の塗布

試験片に 25 m²/kg の塗布量で塗布し、つるしたまま室内で 24 時間自然乾燥する。

3. 屋外暴露試験

試験片は翌日より、屋外暴露試験に供した。

4. 錆発生度測定法及び表示法

試験片中央部 50×50mm を測定対象とし、タテ、ヨコ各 10 列、合計 100 の基盤目とし各測定期間毎に、肉眼で 1 点以上の錆が発生している基盤目の数を数える。

表示は錆発生度を 0, 1~10, 11~25, 26~50 及び 51~100 に分け、各々を A 級, B 級, C 級, D 級及び E 級とする。

5. 試験結果

屋外暴露期間 (日)	30	60	90	120	150	180
錆止め試験結果	A	A	B	B	B	C

信越産業株式会社

本社 〒115-0045

東京都北区赤羽 1-52-10

<http://www.shin-etsu.co.jp>

本社営業部	〒336-0964	さいたま市緑区東大門 1-5-4	☎048-812-1160	FAX 048-878-2309	E-mail: eigyoubu@shin-etsu.co.jp
北海道支店	〒078-8274	旭川市工業団地 4 条 1-2-3	☎0166-74-4805	FAX 0166-36-4245	E-mail: hokkaido@shin-etsu.co.jp
大阪支店	〒571-0041	門真市柳町 13-5 (山口ビル 3F)	☎06-6909-7101	FAX 06-6909-7173	E-mail: oosaka@shin-etsu.co.jp
福井支店	〒911-0848	勝山市鹿谷町保田 57-36-2	☎0779-89-2293	FAX 0779-89-1823	E-mail: fukui@shin-etsu.co.jp
広島支店	〒738-0205	廿日市市峠 245-84 佐伯工業団地	☎0829-74-1563	FAX 0829-74-3261	E-mail: hiroshima@shin-etsu.co.jp
盛岡営業所	〒020-0664	滝沢市鞆銅笹森 5-27	☎019-684-4367	FAX 019-684-2157	E-mail: morioka@shin-etsu.co.jp
中部営業所	〒503-0852	大垣市禾森町 6-74 (加納ビル 2F)	☎0584-73-4270	FAX 0584-81-5084	E-mail: chubu@shin-etsu.co.jp
熊本営業所	〒861-8035	熊本市東区御領 8-8-11	☎096-388-1027	FAX 096-388-1028	E-mail: kumamoto@shin-etsu.co.jp