



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

鉄筋用防錆剤

クリアコートOne

コンクリートとの付着力低下を極力抑えた長期鉄筋防錆剤

用途

長期の鉄筋コンクリートの鉄筋用防錆剤（丸鋼・異径鉄筋）

特徴

1. クリアコートOneを塗布した鉄筋コンクリートとの付着応力度は優れていますので、コンクリートの付着性に問題ありません。
無塗布鉄筋に対する最大付着応力度の割合は87.2%です。（試験場所：（財）建材試験センター）
2. クリアコートOneは鉄筋の表面に透明で硬質な被膜を形成し、長期間錆を防ぎます。
3. クリアコートOneは速乾性のため乾燥が速いので、作業性が抜群です。
4. クリアコートOneの防錆効果は環境により左右されますが、6～12ヶ月間です。

使用方法

1. 塗布する表面の汚れ・錆・油分等を掃除して下さい。
（油等が付着していると、良い被膜が出来ません）
2. クリアコートOneを別の容器に使用する分を小分けして下さい。
3. 刷毛または浸漬の方法で塗布して下さい。
通常は1回塗りで十分です。その際、ピンホールのないよう注意して下さい。
4. 曲げ加工部分は下地の黒皮が割れていますので2～3回塗布して下さい。
5. 塗布面積は、標準で $10 \sim 15 \text{ m}^2 / \text{リットル}$ （理論値）です。
18L缶で 約450～650本（D25 L=5mの場合）塗布可能です。

使用上の注意事項

1. 開封後は必ず栓をして、日陰に保管して下さい。
2. 本製品は、消防法 危険物第四類第二石油類に該当します。火気に充分ご注意下さい。
使用中（作業中）は換気を良くし、火気厳禁で取り扱って下さい。
3. 他のものは混合しないで下さい。増粘やゲル化、防錆不良等の問題が起きます。
4. 塗布に使用した刷毛は石油系シンナー（クリアコートOneうすめ液）で洗浄して下さい。

荷姿

18リットル缶、4リットル缶