



# 信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

## 鉄筋用防錆剤

# クリアコートZERO

有機則・特化則非該当の速乾性鉄筋用防錆剤

### 用途

長期の鉄筋コンクリートの鉄筋用防錆剤（丸鋼・異形鉄筋）

### 特徴

1. 速乾性タイプでありながら、労働安全衛生法 有機則・特化則 非該当を実現しました。
2. クリアコートZEROを塗布した鉄筋コンクリートとの付着応力度は優れていますので、コンクリートの付着性に問題ありません。  
無塗布鉄筋に対する最大付着応力度の割合は87.7%です(試験場所:(一財)建材試験センター)。
3. クリアコートZEROは鉄筋の表面に透明で硬質な被膜を形成し、長期間錆を防ぎます。
4. クリアコートZEROは速乾性のため乾燥が速いので、作業性が抜群です。
5. クリアコートZEROの防錆効果は環境により左右されますが、3～6ヶ月間です。

### 使用方法

1. 塗布する表面の汚れ・錆・油分等を掃除して下さい。  
(油等が付着していると、良い被膜が出来ません)
2. クリアコートZEROを別の容器に使用する分を小分けして下さい。
3. 刷毛または浸漬の方法で塗布して下さい。  
通常は1回塗りで十分です。その際、ピンホールのないよう注意して下さい。
4. 曲げ加工部分は下地の黒皮が割れていますので2～3回塗布して下さい。
5. 塗布面積は、標準で  $10 \sim 15 \text{ m}^2/\text{缶}$  (理論値) です。  
18L缶で 約450～650本 (D25 L=5mの場合) 塗布可能です。

### 使用上の注意事項

1. 開封後は必ず栓をして、日陰に保管して下さい。
2. 本製品は、消防法 危険物第4類第2石油類に該当します。火気に充分ご注意下さい。  
使用中(作業中)は換気を良くし、火気厳禁で取り扱って下さい。
3. 他のものは混合しないで下さい。増粘やゲル化、防錆不良等の問題が起きます。本品中や塗布後乾燥前の鉄筋に雨などかからないようご注意ください。
4. 塗布に使用した刷毛等は『クリアコートZEROうすめ液』で洗浄して下さい。

### 荷姿

18L缶、4L缶