



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

鉄筋用エポキシ樹脂塗装防錆剤 レジコートEP

用途

長期の鉄筋コンクリートの鉄筋用防錆剤（丸鋼・異径鉄筋）

特徴

1. レジコートEPを塗布した鉄筋のコンクリートとの付着応力度は優れていますのでコンクリートとの付着性に問題はありません。
無塗布鉄筋に対する付着応力度の割合は91.8%です。（試験場所：（財）建材試験センター）
土木学会規準：JSCE-E 102-2003 Ⅰ^o 樹脂塗装鉄筋の品質規格の中で、
付着強度は「最大付着応力度は無塗装鉄筋の85%以上でなければならない。」に合格。
2. レジコートEPはエポキシ樹脂塗料ですので、強靱な被膜を形成し、長期間錆を防ぎます。
3. レジコートEPは速乾性ですので、作業性に優れています。
4. レジコートEPは分離しにくく、たいへん使い易い防錆剤です。
5. レジコートEPの防錆効果は環境により左右されますが24～36ヶ月間です。

使用方法

1. 塗布する表面の汚れ・錆・油分等を掃除して下さい。
（油等が付着していると、良い被膜が出来ません）
2. レジコートEPは使用する前に良く攪拌し別の容器に使用する分を小分けして使用して下さい。
3. 刷毛などで塗布して下さい。
4. 曲げ加工部分は下地の黒皮が割れていますので2～3回塗布して下さい。
5. 塗布面積は、標準で $6 \sim 8 \text{ m}^2/\text{kg}$ です。
15kg缶で 約200～260本（D25 L=5mの場合）塗布可能です。

使用上の注意事項

1. 開封後は必ず栓をして、日陰に保管して下さい。
2. 本製品は、危険物第四類第二石油類に該当します。火気に充分ご注意下さい。
使用中（作業中）は換気を良くし、火気厳禁で取り扱って下さい。
3. 他のものは混合しないで下さい。防錆不良等の問題が起きます。
4. 塗布に使用した刷毛などは石油系シンナーまたはレジコートEPうすめ液で洗淨して下さい。
※レジコートEPうすめ液の荷姿は18 $\frac{1}{2}$ 缶、4 $\frac{1}{2}$ 缶です。

荷 姿 15 kg 缶、 4 kg 缶

色 グレー

