



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

ヒューム管内面メクレ防止剤

レジクリン

レジクリンは、冬期前置き時間が短い際生じ易いヒューム管の内面のメクレ防止に優れた効果を発揮します。水で20倍に希釈して使用しますので経済的です。

主成分・性状

1. 淡黄色透明の液体です。
2. 特殊ノニオン系界面活性剤を主成分としています。

特徴

1. 水で20倍に希釈して使用しますので経済的です。
2. 冬期低温でも、希釈が簡単です。
3. ケイ酸ソーダ系（強アルカリ）と比べ、取扱が容易です。又、仕上げ面の色ムラが生じません。
4. 接着剤系と比べ効果に確実性があり、尚且つスプレー塗布した場合でも機器のベタ付き・樹脂の固まり等がありません。
5. 粉体系と比べ、コストが大幅にダウンします。

使用上の注意

保管時に0℃以下になると、濁ったり凍結したりする事がありますが、品質に異常はありません。加温すれば正常に使用できます。

荷姿

17kg缶、190kgドラム

使用方法

1. レジクリンを20倍に希釈し、よく攪拌し均一な液にして下さい。
2. レジクリンの20倍液を、製管が終わり十分に水切り・ノロ取りを行い、最終仕上げを行う前にヒューム管（マンホール）内面にスプレー又は適当な方法で散布し、ブラシ等で仕上げて下さい。水切りが不十分ですと、塗布した液が流れ本来の性能が得られない場合がありますので水切りには十分留意して下さい。
尚、スプレー塗布の場合はブラシ仕上げ終了後塗布し、そのまま養生して下さい。
3. 前養生は出来るだけ長く取るようにして下さい。

標準塗布量

小 径 管	200～400mm
中・大 径 管	400～600mm

※上記塗布量は、スプレーの圧力、ノズルの種類によって増減します。仕上がり状態によって調節して下さい。

備 考

レジクリンは、ヒューム管（マンホール）の内面のメクレ防止用薬剤として以外にも様々な用途があります。

1. 振動締め固めコンクリート製品の消泡剤として、生コンに添加（セメント量の0.1%）剥離剤に添加（0.5～1%）する事によってコンクリート製品表面の気泡の減少に効果を発揮します。
2. 振動締め固めコンクリート製品のコテ仕上げ面のレイトランス固定用（肌荒れ防止）として効果があります。

信越産業株式会社 本社 〒115-0045

東京都北区赤羽1-52-10 <http://www.shin-etsu.co.jp>

本社営業部 〒336-0964 さいたま市緑区東大門1-5-4
北海道支店 〒078-8274 旭川市工業団地4条1-2-3
大阪支店 〒571-0041 門真市柳町13-5（山口ビル3F）
福井支店 〒911-0848 勝山市鹿谷町保田57-36-2
広島支店 〒738-0205 廿日市市峠245-84佐伯工業団地
盛岡営業所 〒020-0664 滝沢市鞆銅笹森5-27
中部営業所 〒503-0852 大垣市禾森町6-74（加納ビル2F）
熊本営業所 〒861-8035 熊本市東区御領8-8-11

☎048-812-1160 FAX048-878-2309 E-mail: eigyoubu@shin-etsu.co.jp
☎0166-74-4805 FAX0166-36-4245 E-mail: hokkaido@shin-etsu.co.jp
☎06-6909-7101 FAX06-6909-7173 E-mail: oosaka@shin-etsu.co.jp
☎0779-89-2293 FAX0779-89-1823 E-mail: fukui@shin-etsu.co.jp
☎0829-74-1563 FAX0829-74-3261 E-mail: hirosima@shin-etsu.co.jp
☎019-684-4367 FAX019-684-2157 E-mail: morioka@shin-etsu.co.jp
☎0584-73-4270 FAX0584-81-5084 E-mail: chubu@shin-etsu.co.jp
☎096-388-1027 FAX096-388-1028 E-mail: kumamoto@shin-etsu.co.jp