



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

速乾性表面凝結遅延剤

チエンテックRNシリーズ

型 枠 塗 膜 タ イ プ

チエンテックRNシリーズの種類

チエンテックRNシリーズは洗い出し深さ毎に色分けしている着色液体です。

チエンテックRN-0 1



洗い出し深さ(1 mm)

チエンテックRN-0 2




洗い出し深さ(2 mm)

チエンテックRN-0 3



洗い出し深さ(3 mm)

チエンテックRN-0 4



洗い出し深さ(3mm 以上)

※洗い出し深さは目安です。単位セメント量、セメントの種類、養生温度、養生期間、型枠の種類等により変動します。予め試験を行って選定して下さい。

概 要

チエンテックRNシリーズは型枠に塗布する表面凝結遅延剤で、プレキャスト及び現場打ちコンクリートの洗い出し仕上げ(骨材露出)に使用します。

用 途

- 打ち継ぎ面目粗し
- 化粧骨材洗い出し

特 徴

- 乾燥が速く、縦打ち面などに塗布することが可能です。
- 洗い出しが良好で、打ち継ぎ表面処理が容易にできます。
- 水溶性と異なり、未塗布部分への回り込みがありません。
- 脱型後の型枠に残る被膜が取れ易く、除去作業を軽減できます。
- 鋼製、木材、プラスチック(耐溶剤)などの型枠に使用できます。
- 塗膜は耐水性に優れ、多少の雨では流れませんが、塗布後の塗膜の安定性を考慮してなるべく雨に当てないよう処置をしてください。

主成分及び性状

- 天然系樹脂・無機顔料・石油系溶剤などを主成分としています。
- 洗い出し深さ毎に色分けした着色液体で、危険物第四類第一石油類です。

使用方法

- 型枠のノロ、油分などを除去して下さい。
- チエンテックRNシリーズを容器から取り出す前に攪拌して下さい。
- ローラーなどを使用して塗布して下さい。
標準塗布量は100~120 g/m²です。洗い出し面積に合わせて計量し塗布して下さい。塗布の際、2回塗り塗布して下さい。一度の厚塗りはなるべく避けて下さい。
- 遅延剤乾燥後に、コンクリートを打設して下さい。乾燥時間は外気温により異なりますが、30~60分です。
- 通常通りに養生して下さい。
- 所定の養生が終わり、脱型したら、水洗いしながらブラシなどでコンクリート表面の未硬化セメントペーストを除去して下さい。
- 型枠を清掃して下さい。金ペラ・金タワシなどで残留被膜をなるべく速めに除去作業をして下さい。遅くなると残留ペーストの硬化が進み、除去しにくくなる場合があります。



使用上の注意

1. チエンテックRNシリーズは乾燥性を良くするため、第一石油類の溶剤を使用しています。使用後は密栓して、換気に注意し、火気厳禁として下さい。
2. チエンテックRNシリーズは保管中に分離する場合がありますので、使用前には攪拌して下さい。
3. 遅延剤を塗布したローラーなどは作業終了後、直ちに石油系溶剤などで洗浄して下さい。又は乾燥しないようにローラーなどをビニールなどで密封保管をすると次回もそのまま使用できます。
4. 消防法で危険物第四類第一石油類ですので、火気厳禁です。

荷 姿

20kg缶

信越産業株式会社 本社 〒115-0045

本社営業部 〒336-0964 さいたま市緑区東大門1-5-4
北海道支店 〒078-8274 旭川市工業団地4条1-2-3
大阪支店 〒571-0041 門真市柳町13-5(山口ビル3F)
福井支店 〒911-0848 勝山市鹿谷町保田57-36-2
広島支店 〒738-0205 廿日市市峠245-84佐伯工業団地
盛岡営業所 〒020-0664 滝沢市鞆銅笹森5-27
中部営業所 〒503-0852 大垣市禾森町6-74(加納ビル2F)
熊本営業所 〒861-8035 熊本市東区御領8-8-11

東京都北区赤羽1-52-10

☎048-812-1160 FAX048-878-2309
☎0166-74-4805 FAX0166-36-4245
☎06-6909-7101 FAX06-6909-7173
☎0779-89-2293 FAX0779-89-1823
☎0829-74-1563 FAX0829-74-3261
☎019-684-4367 FAX019-684-2157
☎0584-73-4270 FAX0584-81-5084
☎096-388-1027 FAX096-388-1028

<http://www.shin-etsu.co.jp>

E-mail : eigyoubu@shin-etsu.co.jp
E-mail : hokkaido@shin-etsu.co.jp
E-mail : oosaka@shin-etsu.co.jp
E-mail : fukui@shin-etsu.co.jp
E-mail : hirosima@shin-etsu.co.jp
E-mail : morioka@shin-etsu.co.jp
E-mail : chubu@shin-etsu.co.jp
E-mail : kumamoto@shin-etsu.co.jp