



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

完全自由設計の

養生シート

特 徴

1. 完全自由設計です。必要な大きさをご注文下さい。

箱形（側面マジックテープ付）、ハト目の数・位置なども自由に指定して下さい。

2. 軽くて扱い易いポリエステルを使用しています。

水を含んで重たくなることはありません。また軽量なので（ $350 \pm 20 \text{ g/m}^2$ ）

大きいサイズでも作業性良好です。

3. 耐熱性に優れています。（ 100×3 時間変化なし）

4. 耐熱アルカリ性に優れています。（ 95 でPH 14×3 時間変化なし）

5. 蒸気養生に対する耐性があります。

（当社中央研究所、蒸気養生槽30時間使用後、引張り強度平均値 80 kg f/cm ）

6. 耐寒性に優れています。当社中央研究所耐寒試験室でのテスト。JISK-6328準拠

（低温脆化試験、 -30 一級合格、引張り強度平均値 92.7 kg f/cm ）

7. 透水性に優れています。

透水判定基準（JISK-6328準拠）90合格（規格値は70）。

8. 補修用テープ（幅 $14 \text{ mm} \times 25 \text{ mm}$ ・接着剤付き）があります。長さについては弊社営業員
にご相談下さい。

材 料

ターポリングリーン（ポリエステル）、厚み $0.35 \pm 0.02 \text{ mm}$

姉妹品として、さらに丈夫な素材（エステル
繊維）があります。ターポリンシート
で不十分な場合ご利用下さい。