



# 信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

## FRP用離型剤

# FRPコートP

FRPコートPは特に調整されたポバール（PVA）を主成分とするフィルム型離型剤です。

## ☆特徴

1. 完全な離型フィルムを形成しますので、確実な離型力があります。
2. 成膜製が良く、速く乾きます。常温で20～30分で乾燥します。
3. ゲルコートに悪影響がありません。
4. 成形後、製品・型枠等に残ったフィルムは水で洗うことによって簡単に除去出来ます。
5. ブルーとクリアー（透明）の2色あります。用途に合わせてご利用下さい。

## ★使用方法

1. 使用前に、型に付着した油分・樹脂のカスなどを十分に掃除して下さい。
2. 均一になるように刷毛で塗るか、スプレーで塗布して下さい。
3. 常温で20～30分で乾燥して離型フィルムを形成します。十分に乾燥してから次の工程に進んで下さい。
4. 水又はアルコールで希釈することが出来ます。

## ◎荷姿

17kg缶、4kgポリ容器