



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

液状ワックス系離型剤

FRPコートW-81

特 徴

1. 液状ワックスです、離型剤の塗布作業が大幅に短縮されます。
2. 固形ワックスと同等の離型力があります。
3. FRP型・金型・木型いずれも使用可能です。
4. ゲルコートをはじきにくいです。
5. 複雑な型にも使用可能です。液状なので、型の細部まで均一に塗布出来ます。
固形ワックスで塗布出来ない場合にご利用下さい。
6. 溶剤で希釈することが出来ます。
離型力過剰の場合、開封後溶剤が揮発してペースト状になった場合、冬季低温でペースト状になっている場合、専用の希釈液または工業用シンナーで希釈して下さい。

用 途

ハンドレアップ・スプレーアップ・レジインジェクション用

使用方法

1. 使用前に、型に付着した油分・樹脂などのカスを十分に清掃して下さい。
2. 使用前に、FRPコートW-81を十分攪拌して下さい。
3. ウェス・又は刷毛で型枠に均一になるように薄く拭き伸ばして下さい。乾燥後、柔らかい布で仕上げ拭きをして下さい。塗り過ぎた場合は被膜が乾燥する前に、乾いた布で仕上げ拭きをすると、塗り後が残らず離型効果も長持ちします。新規の型には複数回塗布することが効果的です。
4. 開封後ペースト状になることがありますが、溶剤の揮発によるもので性能の変化はありません。専用の希釈液がありますのでご利用下さい。
5. 冬季低温になるとペースト状になり缶から出にくくなる場合があります。加温するか、溶剤を混ぜると使い易い液状になります。
6. 保管は冷暗所で行ってください。日向等高温の場所に放置しますと液が分離することがあります。

荷 姿

18リットル缶 4リットル缶