



# 信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

工事用植物油系水溶性離型剤

## レジコンVO-W

生分解度81%で、環境に優しい水溶性離型剤です。

エコマーク認定商品です。(認定番号 第10110003号)

NETIS登録商品です。(登録番号:KT-120050-VE)

### 用途

鋼製型枠・合板型枠・化粧合板型枠・ステンレス型枠・セラミック型枠

### 特徴

1. 生分解性が高い離型剤です。生分解度81%(OECD301C準拠)です。  
[通常60%以上で生分解性が良いと言われております。  
例: 鉱油10~30%]
2. 植物油系を主成分としておりますので、現場作業員や作業環境  
に対する安全性が高い離型剤です。
3. 魚毒性試験(OECD No.203準拠)でも安全が確認されております。
4. 「生分解性コンクリート型枠離型剤」としてNETIS登録。  
登録番号:KT-120050-VE  
[NETIS:国土交通省新技術情報提供システム]
5. CO<sub>2</sub>を削減に貢献します。レジコンVO-Wは植物油系原料を  
主成分としています。そのため原料の生育過程でCO<sub>2</sub>を吸収して  
おり大気中のCO<sub>2</sub>の総量に影響を与えません(カーボンニュートラル効果)。
6. 環境に配慮が必要な現場に最適です。
7. ストレートタイプですので、そのまま使用できます。
8. 植物油系素材なため、離型剤のベト付きが少なく作業環境の汚染が少なく、引火性もありません。低刺激性で作業員の安全衛生を高め、現場管理者も安心です。消防法危険物に該当しません。



環境中で分解しやすいオイル  
生分解度28日で60%以上  
(OECD301C 試験による)

エコマーク認定番号  
第10110003号  
使用契約者名:信越産業株式会社

国土交通省:新技術情報提供システム

NETIS登録製品

登録番号:KT-120050-VE

生分解性水溶性コンクリート型枠離型剤  
レジコンVO-W

### 使用方法

1. 水溶性ストレートタイプですので、そのままスプレー・ローラー等で塗布して下さい。
2. 静置しておくとは分離する場合がありますが、簡単な攪拌によって均一になります。
3. 型枠に塗布する際は、当社オリジナルのレジナースプレーをご使用下さい。  
ローラー・モップでの塗布も良好です。
4. 塗布面積

型枠種類	1ℓ当り塗布面積	18ℓ缶での塗布面積
鋼製型枠	25~35㎡	450~630㎡
化粧合板型枠	25~35㎡	450~630㎡
合板型枠	20~25㎡	360~450㎡

※上記の塗布面積は気象条件・塗布方法・型枠の形状等によって異なります。

## 使用上の注意

1. 保管中に分離することがありますが、簡単な攪拌によってすぐに均一になります。
2. 雨水等が入らないように十分注意して下さい。蓋をしっかり閉めて横置きにするかシート等かぶせての保管をお勧めいたします。直射日光をさけて保管して下さい。
3. 0℃以下になると凍結しますので、凍結させないように対策して下さい。
4. 発泡スチロール型枠は溶かす恐れがございます。ご使用にならないでください。

## 荷 姿

200ℓドラム缶、18ℓ缶

\*希釈して使用するタイプのレジコンV0-W（コンク）もあります。  
希釈する場合はレジコンV0-W（コンク）1：2～3で使用します。

---

## 信越産業株式会社

本社 〒115-0045

東京都北区赤羽 1-52-10

<http://www.shin-etsu.co.jp>

本社営業部 〒336-0964 さいたま市緑区東大門 1-5-4  
北海道支店 〒078-8274 旭川市工業団地 4条 1-2-3  
大阪支店 〒571-0041 門真市柳町 13-5 (山口ビル 3F)  
福井支店 〒911-0848 勝山市鹿谷町保田 57-36-2  
広島支店 〒738-0205 廿日市市峠 245-84 佐伯工業団地  
盛岡営業所 〒020-0664 滝沢市鶴飼笹森 5-27  
中部営業所 〒503-0852 大垣市禾森町 6-74 (加納ビル 2F)  
熊本営業所 〒861-8035 熊本市東区御領 8-8-11

☎048-812-1160 FAX048-878-2309  
☎0166-74-4805 FAX0166-36-4245  
☎06-6909-7101 FAX06-6909-7173  
☎0779-89-2293 FAX0779-89-1823  
☎0829-74-1563 FAX0829-74-3261  
☎019-684-4367 FAX019-684-2157  
☎0584-73-4270 FAX0584-81-5084  
☎096-388-1027 FAX096-388-1028

E-mail : eigyoubu@shin-etsu.co.jp  
E-mail : hokkaido@shin-etsu.co.jp  
E-mail : oosaka@shin-etsu.co.jp  
E-mail : fukui@shin-etsu.co.jp  
E-mail : hirosima@shin-etsu.co.jp  
E-mail : morioka@shin-etsu.co.jp  
E-mail : chubu@shin-etsu.co.jp  
E-mail : kumamoto@shin-etsu.co.jp