



# 信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

高強度無収縮補修材

## ホシユールスーパー 50

プレストレストコンクリート製品の補修に最適です。

### 特徴

1. 水に加えて練り混ぜるだけで高強度（50 N/mm<sup>2</sup>以上）の補修ができます。
2. 特にプレストレストコンクリート製品のJIS品の補修には最適です。  
圧縮強さ：14日材齢 規格値 50 N/mm<sup>2</sup>以上
3. 収縮が少なく、接着性に優れています。縁切れ収縮クラックが発生しにくくなっています。
4. 高品質のアルカリシリカ反応試験無害骨材を使用しています。
5. 5kgの小袋に入っているため、現場での作業に便利です。
6. 硬化時間は約1時間（15～20℃）です。

### 用途

コンクリート全般。特にプレストレストコンクリート製品。

ボックスカルバートのクレーター補修やマンホールのステップの穴埋めなど、収縮クラック、縁切れの生じやすい場所に適します。

### 使用方法

1. 補修箇所のレイタンスなどをブラシ等で除去して下さい。
2. ホシユールスーパー50 1kgに対して、水170mlで練って下さい。
3. 補修箇所の表面温度が30℃以上の場合は、刷毛等で水湿して下さい。

### 荷姿

20kgビニール袋（5kg×4袋）

### 代表特性

圧縮強さ [試験方法JIS R 5201準拠]

(N/mm<sup>2</sup>)

材 齢	1 日	3 日	7 日	1 4 日	2 8 日
規 格 値	1 8 . 0 以上	3 6 . 0 以上	4 4 . 0 以上	5 0 . 0 以上	5 2 . 0 以上
試 験 値	2 4 . 1	4 2 . 8	5 5 . 3	5 8 . 6	6 1 . 5

W/ホシュールスーパー50 = 17%

## 使用上の注意

1. ホシュールスーパー50はプレミックスタイプの補修材です。
2. セメント系ですから、風化吸湿性があります。保存には十分注意し、開封後はなるべく早めにお使い下さい。
3. 水で練り混ぜてホシュールスーパー50は残さず全部ご使用下さい。  
(5kgの小袋は保存性を良くするためにヒートシールしてあります。更に輪ゴムが入っていますので、使い残したものの封にご利用下さい。)  
硬化が始まってからの再加水・練り返しは、クラック・接着不良の原因になります。
4. 2mm以下の薄塗りには適しませんので、ご注意ください。
5. 硬化後の切削仕上げは強度が強く、骨材が表面に露出するので避けて下さい。
6. 切削仕上げする用途にはホシュール・レジメントMシリーズが最適です。

※姉妹品として、レジメントMシリーズ、ホシュールシリーズ

止水急結塊外：止水レジメント等の品揃えが御座います。

<b>信越産業株式会社</b>		本社 〒115-0045	東京都北区赤羽 1-52-10	<a href="http://www.shin-etsu.co.jp">http://www.shin-etsu.co.jp</a>	
本社営業部	〒336-0964	さいたま市緑区東大門 1-5-4	☎048-812-1160	FAX 048-878-2309	E-mail : eigyoubu@shin-etsu.co.jp
北海道支店	〒078-8274	旭川市工業団地 4条 1-2-3	☎0166-74-4805	FAX 0166-36-4245	E-mail : hokkaido@shin-etsu.co.jp
大阪支店	〒571-0041	門真市柳町 13-5 (山口ビル 3F)	☎06-6909-7101	FAX 06-6909-7173	E-mail : oosaka@shin-etsu.co.jp
福井支店	〒911-0848	勝山市鹿谷町保田 57-36-2	☎0779-89-2293	FAX 0779-89-1823	E-mail : fukui@shin-etsu.co.jp
広島支店	〒738-0205	廿日市市峠 245-84 佐伯工業団地	☎0829-74-1563	FAX 0829-74-3261	E-mail : hirosima@shin-etsu.co.jp
盛岡営業所	〒020-0664	滝沢市鞆銅笹森 5-27	☎019-684-4367	FAX 019-684-2157	E-mail : morioka@shin-etsu.co.jp
中部営業所	〒503-0852	大垣市禾森町 6-74 (加納ビル 2F)	☎0584-73-4270	FAX 0584-81-5084	E-mail : chubu@shin-etsu.co.jp
熊本営業所	〒861-8035	熊本市東区御領 8-8-11	☎096-388-1027	FAX 096-388-1028	E-mail : kumamoto@shin-etsu.co.jp