



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

コンクリート製品補修材

ヒュームコートシリーズ

ヒュームコートシリーズは粉状の製品で適量の水で練り混ぜるだけ硬化する補修材です。

用途

コンクリート製品補修全般

種類・主用途・荷姿

ヒューム管のソケット補修用、コンクリート二次製品の補修用ノロ引き、ピンホール
の補修、ヒューム管のメクレ防止など用途に合わせてご使用下さい。

種類、主な用途、荷姿は以下の通りです。

名 称	常温硬化時間	主 な 用 途	荷 姿
ヒュームコート30M	約30分	コンクリート二次製品補修	20kg袋
ヒュームコート 1H	約1時間	ヒューム管のソケット補修	20kg袋
ヒュームコート 2H	約2時間	ヒューム管のソケット補修	20kg袋
ヒュームコートノロ	約2時間	ノロ引き、平滑仕上げ	20kg袋
ヒュームコートP-20	約20分	ピンホールの補修	20kg袋
ヒュームコートP-60	約60分	ピンホールの補修	20kg袋
ヒュームコート30PW	約30分	ヒューム管のソケット補修	20kg袋
ヒュームコートSP-1	————	ヒューム管の内面のメクレ防止	20kg袋

使用水量は SP-1 以外は粉体比 15～20% の範囲でご使用ください。

※ヒュームコート30M、1H、2Hには色違いがあります。
標準、W(やや白い)、D(やや黒い)の3種類です。