



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

コンクリート製品補修・接着剤

レジメント B

レジメントBは、モルタル・補修材（レジメントMシリーズ、ホシュールシリーズ等）と練り混ぜることによって接着力・作業性が向上します。

ヒューム管のソケットの補修、一般のコンクリート製品の補修にご利用下さい。

主成分・性状

1. 乳白色の水溶性液体です。
2. 主成分はスチレン・ブタジエン系合成ゴムです。

使用方法

1. レジメントBの2～3倍の水希釈液をモルタル・セメント系補修材に練り混ぜて下さい。この際、硬化時間や色調が異なってくる場合がありますので、必ず試し練りで確認して下さい。一般にレジメントBを使用した場合、硬化初期の乾燥が遅く濃い色調となります。
2. プライマーとして使用する場合
モルタル及び補修材の下地のコンクリートとの接着性を良くするため、レジメントBの3～10倍水希釈液を下地のコンクリートに塗布して下さい。
この場合、プライマーとして塗布したレジメントBの希釈液が乾燥しないうちにモルタル及び補修材を施工して下さい。乾燥後に施工するとレジメントBの防水性により逆に接着性がダウンする事がありますのでご注意下さい。

注意

1. レジメントBは0℃で凍結します、また40℃以上になりますと変質することがあります。
2. レジメントBは造膜性が強いので使用した器具は使用后すみやかに水洗いして下さい。
3. 使用後は密栓して表面の皮張りを防いで下さい。

荷姿

4 kg缶、18 kg缶、200 kgドラム缶