



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

コンクリート用化粧材

レジメント コン美 (液)
レジメント コン美 (粉)

粉と液のコンビでコンクリート表面を美しく仕上げます

○ 特 徴

1. 吸水性が良く、コンクリート本体と変わりがありません。
2. 刷毛・スプレーで簡単に施工が出来ます。
3. 2液性です、粉と液の配合により、若干の色の調整が出来ます。
(標準は重量比 1 : 1 ~ 1.5 で配合します)
4. 乾燥が比較的早く作業が容易です。
5. 下地との密着が良く、こすっても落ちにくくしました。

○ 用 途

1. 長期在庫の製品で、表面の汚れた物
2. コンクリート二次製品の型枠トロ漏れ部分
3. パイルの合わせ目
4. マンホールの内面・外面 (遠心成型と振動成型による色違いの調整)
5. 間知ブロック表面の色ムラの物 (置き場で一番下になった物)
6. その他、各種化粧用

○ 荷 姿

レジメントコン美 (液) 18kg缶

レジメントコン美 (粉) 18kgビニール袋 (4 . 5 kg×4)

レジメントコン美 (9kgセット) (粉・液各4 . 5 kg)

製品の色調は標準色 (無表示) の他にやや黒いDタイプ (粉のみ) があります。

また色調整剤として「おいろなおし 黒」や「おいろなおし 黄土」があります。

○ 使用 方 法

1. レジメントコン美は粉と液との組み合わせで使用してください。
2. 下地のコンクリートが乾燥しているものに塗布してください。
3. 液：粉は1～1.5：1が標準です。
4. 標準色で色調が白い場合はやや黒い粉Dがあります。
それでも調整できない場合は「おいろなおし 黒」、「おいろなおし 黄土」やレジカラーを使用して下さい。
5. 「おいろなおし 黒」や「おいろなおし 黄土」を使用する場合は、液に適量(数%)添加して良く混合してからご使用下さい。
6. レジカラーと併用する場合はレジカラーの3倍液(1：2)にレジメントコン美(粉)を5～8割の範囲で混ぜて使用して下さい。
7. 施工後、10分～1時間程度(20℃)で乾燥します。

○ 使用上のご注意

1. 混合は十分に確実に行って下さい。液に粉を混ぜる方が混ざりやすくなります。
2. 液は使用前に缶をゆするか、軽にかき混ぜて下さい。
3. 混合液は1時間以内に使い切ってください、セメント製品ですので、硬化します。
4. 塗布後、まれに白華が発生することがあります。
その場合は(1)できるだけ薄く塗る
(2)液の量を5割程度多く使用する
(3)液をレジメントH(3倍希釈液)とし、液：粉は1.5～2：1とする
(4)液と粉の混合液にレジカラー(2倍希釈液)を1～5割混合する
等で防止できる場合があります。
5. レジメントコン美(液)は0℃で凍結しますのでご注意ください。
6. 使用したハケ、スプレー等の道具は良く水洗いして保管下さい。
7. 施工後半日程度は、雨に当たらないようにして下さい。
8. レジメントコン美(粉)はセメント系ですので皮膚に付いたり、ノドに吸い込んだりすると炎症が起きる場合がありますので注意下さい(普通ポルトランドセメント程度であり、これ以外で刺激性、有害性のものは含有していません)。
9. その他詳細については、製品安全データシート(MSDS)をご覧ください。

信越産業株式会社 本社 〒115-0045

本社営業部 〒336-0964 さいたま市緑区東大門1-5-4
北海道支店 〒078-8274 旭川市工業団地4条1-2-3
大阪支店 〒571-0041 門真市柳町13-5(山口ビル3F)
福井支店 〒911-0848 勝山市鹿谷町保田57-36-2
広島支店 〒738-0205 廿日市市峠245-84佐伯工業団地
盛岡営業所 〒020-0664 滝沢市鞆銅笹森5-27
中部営業所 〒503-0852 大垣市禾森町6-74(加納ビル2F)
熊本営業所 〒861-8035 熊本市東区御領8-8-11

東京都北区赤羽1-52-10 <http://www.shin-etsu.co.jp>

☎048-812-1160 FAX048-878-2309 E-mail : eigyoubu@shin-etsu.co.jp
☎0166-74-4805 FAX0166-36-4245 E-mail : hokkaido@shin-etsu.co.jp
☎06-6909-7101 FAX06-6909-7173 E-mail : oosaka@shin-etsu.co.jp
☎0779-89-2293 FAX0779-89-1823 E-mail : fukui@shin-etsu.co.jp
☎0829-74-1563 FAX0829-74-3261 E-mail : hirosshima@shin-etsu.co.jp
☎019-684-4367 FAX019-684-2157 E-mail : morioka@shin-etsu.co.jp
☎0584-73-4270 FAX0584-81-5084 E-mail : chubu@shin-etsu.co.jp
☎096-388-1027 FAX096-388-1028 E-mail : kumamoto@shin-etsu.co.jp