



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

止水用急結モルタル

止水レジメント

止水レジメントは、特殊急結セメントを結合材に各種混和剤や天然骨材を配合処方した、プレミックスタイプの止水用急結モルタルです。

コンクリート構造物やヒューム管、ボックスカルバート等の漏水箇所の止水に最適です。

☆特 徴

1. 確実な止水効果があります。
2. 接着性に優れています。
3. 粉体で水を混ぜるだけなので、取り扱いが簡単です。

◎使用方法

1. 補修前にコンクリートの漏水箇所をVカットし、併せてジャンカ等の不良箇所を取り除き、水洗いを行って下さい。
2. 止水レジメント1kgに対し、350ccの割合で水を練り混ぜて下さい。
3. 約1分で硬化します。凝結直前に漏水源の周りから詰め込んで下さい。
4. 漏水量が多い場合は、Vカット内部にゴムホースを固着させ、集中排水しながら周囲から固めて下さい。
5. 最後に平らになるように仕上げして下さい。

○使用上の注意

1. 止水レジメントはプレミックスタイプです。他の補修剤・セメント・砂・フライアッシュなどを混入しないで下さい。
2. 止水レジメントは強アルカリ性です。直接素手で取り扱わないで下さい。
3. 気温・水温により硬化時間が異なりますので、少量テストした後で使用して下さい。
4. 1度に使用する量のみ練り混ぜて下さい。
5. セメント系ですから、風化・吸湿性があります。保存には十分注意しなるべく早めにご使用下さい。

★温度による凝結時間

1. 冬用（1分タイプ）

温度	5℃	10℃	20℃	30℃
凝結時間	2分50秒	1分40秒	1分	30秒

2. 夏用（3分タイプ）

温度	5℃	10℃	20℃	30℃
凝結時間	9分	5分	3分	2分

●強度試験（JIS-R5201に準拠）

材 齢	1時間	3時間	1日	7日	28日
曲げ（N/mm ² ）	2.7	3.6	4.1	5.2	5.4
圧縮（N/mm ² ）	11.2	14.6	18.8	25.0	33.1

※上記数値は代表値です。製造LOT毎に若干の差異があります。

◆荷 姿

20kg缶（5kgポリ袋×4）

信越産業株式会社 本社 〒115-0045

本社営業部 〒336-0964 さいたま市緑区東大門1-5-4
 北海道支店 〒078-8274 旭川市工業団地4条1-2-3
 大阪支店 〒571-0041 門真市柳町13-5（山口ビル3F）
 福井支店 〒911-0848 勝山市鹿谷町保田57-36-2
 広島支店 〒738-0205 廿日市市峠245-84佐伯工業団地
 盛岡営業所 〒020-0664 滝沢市鞆銅笹森5-27
 中部営業所 〒503-0852 大垣市禾森町6-74（加納ビル2F）
 熊本営業所 〒861-8035 熊本市東区御領8-8-11

東京都北区赤羽1-52-10 <http://www.shin-etsu.co.jp>

☎048-812-1160 FAX048-878-2309
 ☎0166-57-3272 FAX0166-57-3294
 ☎06-6909-7101 FAX06-6909-7173
 ☎0779-89-2293 FAX0779-89-1823
 ☎0829-74-1563 FAX0829-74-3261
 ☎019-684-4367 FAX019-684-2157
 ☎0584-73-4270 FAX0584-81-5084
 ☎096-388-1027 FAX096-388-1028

E-mail : eigyoubu@shin-etsu.co.jp
 E-mail : hokkaido@shin-etsu.co.jp
 E-mail : oosaka@shin-etsu.co.jp
 E-mail : fukui@shin-etsu.co.jp
 E-mail : hirosima@shin-etsu.co.jp
 E-mail : morioka@shin-etsu.co.jp
 E-mail : chubu@shin-etsu.co.jp
 E-mail : kumamoto@shin-etsu.co.jp