



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

コンクリート養生剤・接着剤

レジメント S

(JISA6203樹脂エマルジョン該当品)

レジメント S は、モルタル及び補修材（レジメント M シリーズ・ホシュールシリーズ等）に混入することにより接着力・耐摩耗性・保水性・耐凍結融解性・耐薬品性を向上します。

またコンクリート打設後に散布することによりコンクリート表面にポリマーセメントモルタル層を形成し、コンクリート表面からの急激な水分の蒸発を抑えることによりレイタンスのメクレやクラックの発生を抑制すると同時にコンクリート表層を強化します。

主成分・性状

1. 乳白色の液体です。
2. 主成分はスチレン・ブタジエン系合成ゴムです。
3. コンクリートに悪影響はありません。

用途

1. 接着剤として、モルタル・補修材に練り混ぜて使用

レジメント S を混和したモルタルの接着強度・曲げ強度・圧縮強度・耐凍結融解性能については別途技術資料を参照して下さい。

2. 内継ぎ用プライマーとして使用

モルタル及び補修材の下地のコンクリートとの接着性が向上します。

3. 養生剤として使用

コンクリート表層を強化します。

荷姿

4 kg ポリ容器、18 kg 缶、200 kg ドラム缶

使用方法

1. 接着剤として、モルタル・補修材に練り混ぜて使用する場合

レジメントSの2～5倍の水希釈液をモルタル・セメント系補修材に練り混ぜて下さい。この際、硬化時間や色調が異なってくる場合がありますので、必ず試し練りで確認して下さい。

一般にレジメントSを使用した場合、硬化初期の乾燥が遅く濃い色調となります。

レジメントSを混和したモルタルの接着強度・曲げ強度・圧縮強度・耐凍結融解性能については別途技術資料を参照して下さい。

2. プライマーとして使用する場合

モルタル及び補修材の下地のコンクリートとの接着性を良くするため、レジメントSの3～10倍の水希釈液を下地のコンクリートに塗布して下さい。

この場合プライマーとして塗布したレジメントSの希釈液が乾燥しないうちにモルタル及び補修材を施工して下さい。乾燥後に施工するとレジメントSの防水性により逆に接着性がダウンする事がありますのでご注意下さい。

3. 養生剤として使用する場合

コンクリート打設後、レジメントS(原液)をスプレー等で均一に散布し、表層の部分(1～2cm)のコンクリートをレイキ等で馴染ませて下さい。その後表面を滑らかにするためにコテ仕上げを行って下さい。

散布量は1㎡あたり100～200gです。

レイキ等を用いた作業が出来ない場合には、レジメントSの2～3倍の水希釈液を、コンクリート表面のブリージング水が引いた後にスプレーで散布して下さい。

上記作業は、いずれも降雨時は避けて下さい。また、夏期の直射日光での施工は散布から仕上げまで迅速に行ってください。

注意

1. レジメントSは造膜性が強いので使用した器具は使用後すみやかに水洗いして下さい。
2. 使用後は密栓して表面の皮張りを防いで下さい。
3. レジメントSは0℃で凍結します。また40℃以上になりますと変質することがあります。
4. レジメントSは減水効果がありますので水を少なめに練って下さい。

信越産業株式会社 本社 〒115-0045

本社営業部 〒336-0964 さいたま市緑区東大門1-5-4
北海道支店 〒078-8274 旭川市工業団地4条1-2-3
大阪支店 〒571-0041 門真市柳町13-5(山口ビル3F)
福井支店 〒911-0848 勝山市鹿谷町保田57-36-2
広島支店 〒738-0205 廿日市市峠245-84佐伯工業団地
盛岡営業所 〒020-0664 滝沢市鶴飼笹森5-27
中部営業所 〒503-0852 大垣市禾森町6-74(加納ビル2F)
熊本営業所 〒861-8035 熊本市東区御領8-8-11

東京都北区赤羽1-52-10 <http://www.shin-etsu.co.jp>

☎048-812-1160 FAX048-878-2309 E-mail: eigyoubu@shin-etsu.co.jp
☎0166-74-4805 FAX0166-36-4245 E-mail: hokkaido@shin-etsu.co.jp
☎06-6909-7101 FAX06-6909-7173 E-mail: oosaka@shin-etsu.co.jp
☎0779-89-2293 FAX0779-89-1823 E-mail: fukui@shin-etsu.co.jp
☎0829-74-1563 FAX0829-74-3261 E-mail: hirosima@shin-etsu.co.jp
☎019-684-4367 FAX019-684-2157 E-mail: morioka@shin-etsu.co.jp
☎0584-73-4270 FAX0584-81-5084 E-mail: chubu@shin-etsu.co.jp
☎096-388-1027 FAX096-388-1028 E-mail: kumamoto@shin-etsu.co.jp