



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

振動用水溶性離型剤

しんえつアクアコートα-400

特 徴

1. 振動用水溶性離型剤です。
色が白く艶があり、気泡の少ないコンクリート製品を造ります。
2. 乳白色のエマルジョンタイプです。
離型剤のベト付きが少なく作業環境の汚染が少なく、引火性もありません。
(消防法危険物に該当しません)
3. 濃縮タイプです。水で希釈して使用出来ますので経済的です。
また、容器の置き場もストレートタイプに比べ1/2～1/4になります。
4. 原液油状タイプに比べ希釈が簡単です。
5. 型枠に塗布後、乾燥しなくてもコンクリートの打設が可能ですのでラインでの使用が可能です。

用 途 振動締固め二次製品全般

使用方法

1. 濃縮のエマルジョンになっていますので、所定量の水で希釈してスプレー塗布、又はモップ、スポンジ等で塗布して下さい。
2. 希釈液は2～3日で底部の濃度が薄くなりますが、簡単な攪拌や、又、噴霧スプレー(弊社レジナースプレー)の戻り液によっても均一になります。
(2～3日以上使用せずに静置したものは軽く攪拌して下さい。)
3. モップ、スポンジ等で塗布する場合は容器からペール缶等へ小出しにして使用して下さい。
4. スプレーで塗布する場合は、噴口により塗布量、塗布パターンが各種あり使用する製品により選択することが効果的です。

使用上の注意

1. 本来の使用目的以外には使用しないで下さい。
取扱い上のお願い事項(容器にラベル表示あり)をお守り下さい。
2. 雨水等が入らないようにご注意ください。
3. 希釈水は水道水を使用して下さい。
4. 直射日光を避けて保管して下さい。
5. 0℃以下になると凍結します、冬期は配管やタンク等の凍結対策をして下さい。
特に容器の置き場の凍結にご注意下さい。
6. 使用前に攪拌して下さい。

荷 姿

200ℓドラム缶、18ℓ缶

※しんえつアクアコートα-400は濃縮タイプですが、
ストレートタイプのしんえつアクアコートα-200もあります。
また、お客様の条件に合わせたストレートタイプのお届けも可能です。