



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

エアゾールタイプ油性離型剤

抜きま専科

テストピース用離型剤に最適

☆ 特徴

- ①エアゾールタイプの油性型枠離型剤です。
- ②灯油を全く使用していませんので刺激臭が大変少ないタイプです。
- ③高品質の鉱油を使用していますのでコンクリートに対する悪影響はほとんどありません。
- ④離型剤の塗布作業が簡単になり、作業時間が短縮されます。
- ⑤塗布パターンは楕円形です、噴口が回転しますので縦横方向を変更出来ます。
- ⑥正倒立タイプバルブを使用しておりますので、逆さで塗布可能です。
- ⑦ノンフロンタイプです。

☆ 使用方法

- ①キャップを開け、そのまま型枠にスプレーしてください。
- ②塗布量が多すぎますと製品の喰われ、色付き、油泡等の原因になりますので、塗布する離型剤の量は少ないほうが良い仕上がりが期待できます。
- ③量を多く吹き付けた場合、ウエス・スポンジ等で拭き取ってください。
- ④型枠に塗布後、長時間直射日光を浴びますと製品の色付きの原因となることがありますのでご注意ください。
- ⑤標準的な塗布量でφ10×20cmのテストピースで200本/1本 塗布可能です。

☆ 用途 テストピース用

その他部分的な用途にご使用下さい

☆ 物性

- 危険物： 第4類第3石油類
危険等級Ⅲ 火気厳禁
- 色相： 淡黄色液体
- NET： 420ml
- 高圧ガス： **LPG**



☆使用上の注意

- ①標記用途以外の使用はしないでください。
- ②吸引や飲用不可です
- ③製品使用時、飲食や喫煙は避けてください。
- ④子供の手の届かない場所に保管してください。
- ⑤不明な点はMSDS（製品安全データシート）を参照してください。
- ⑥横向きで吹き続けると、出が悪くなる場合があります。

注：高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険防止のため、特に下記の注意を守ってください。

- ①炎や火気の近くで使用しないこと。
- ②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
- ③高温にすると破裂の危険が有るため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40℃以上となる所に置かないこと。
- ③火のなかに入れないこと
- ⑤使い切ってから捨てること
- ⑥切断しないこと。
- ⑦廃棄は都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

☆荷姿 ☆

6本入り 420ml × 6

24本入り 420ml × 24（6本×4）

信越産業株式会社 本社 〒115-0045

東京都北区赤羽1-52-10 <http://www.shin-etsu.co.jp>

本社営業部 〒336-0964 さいたま市緑区東大門1-5-4
北海道支店 〒078-8274 旭川市工業団地4条1-2-3
大阪支店 〒571-0041 門真市柳町13-5(山口ビル3F)
福井支店 〒911-0848 勝山市鹿谷町保田57-36-2
広島支店 〒738-0205 廿日市市峠245-84佐伯工業団地
盛岡営業所 〒020-0664 滝沢市鞆銅笹森5-27
中部営業所 〒503-0852 大垣市禾森町6-74(加納ビル2F)
熊本営業所 〒861-8035 熊本市東区御領8-8-11

☎048-812-1160 FAX048-878-2309
☎0166-74-4805 FAX0166-36-4245
☎06-6909-7101 FAX06-6909-7173
☎0779-89-2293 FAX0779-89-1823
☎0829-74-1563 FAX0829-74-3261
☎019-684-4367 FAX019-684-2157
☎0584-73-4270 FAX0584-81-5084
☎096-388-1027 FAX096-388-1028

E-mail : eigyoubu@shin-etsu.co.jp
E-mail : hokkaido@shin-etsu.co.jp
E-mail : oosaka@shin-etsu.co.jp
E-mail : fukui@shin-etsu.co.jp
E-mail : hirosima@shin-etsu.co.jp
E-mail : morioka@shin-etsu.co.jp
E-mail : chubu@shin-etsu.co.jp
E-mail : kumamoto@shin-etsu.co.jp