



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

振動締固め用油性離型剤

レジナーRX - 453

特 徴

1. 低粘度タイプです（動粘度 2.10~3.90mm²/s）が、確実な離型力があります。
2. 気泡が少なく綺麗な製品に仕上がります。
3. 低粘度タイプですが、同粘度の製品と比べ灯油が少なくなっています（当社同粘度品の約75%）。スプレーで噴霧した際、灯油による目の染みが少なくなっています。
4. 低粘度のベース油を使用していますので離型剤の油焼けによる色付きが少なくなります。
5. 同じ添加剤で粘度の異なる製品があります。粘度の高い製品（RX - 467）標準的な粘度の製品（SE - 86）やや粘度の低い製品（RX - 454）があります。用途に合わせて使い分けて下さい。

主成分並びに性状

1. 黄褐色油状の液体で、危険物第四類第二石油類に該当します。
（危険物データベース登録確認書、登録番号4041-129280）
2. 主な成分は、鉱油、添加剤、灯油です。

用 途

1. 振動締固めコンクリート製品全般
2. 即時脱型コンクリート製品全般

使用方法

1. ストレートタイプです。そのままスプレー・ウェスなどで型枠に塗布して下さい。
2. 塗布する離型剤の量は、少ない方が仕上がりは良好です。塗布量が多すぎると、製品の喰われ・色付き・気泡等の原因となりますのでご注意下さい。
3. 型枠に塗布後、長時間直射日光を浴びますと製品の色付きの原因となることがありますのでご注意下さい。
4. スプレーで塗布する場合、噴口により塗布量・塗布パターンが種々あります。弊社営業員にご連絡下さい。

荷 姿

200ℓドラム缶、18ℓ缶