



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

高性能振動用油性離型剤

しんえつSA・SBシリーズ

お求めやすい価格と、優れた性能を持つ、新しいタイプの高性能振動用油性離型剤です。

用 途

振動締め固め用型枠離型剤（鋼製型枠・ステンレス型枠・アルミ型枠）

特 徴

1. 表面の気泡が少なく、艶のある緻密な表面に仕上がります。
2. 消泡効果の強い離型剤に有りがちな、製品の色付・黄ばみが少なくなります。
3. 型枠底面の油泡は大変少なく綺麗に仕上がります。
4. 従来の油性離型剤より、人体に対して低刺激の添加剤を使用しています。

使用方法

1. 油性ストレートタイプですので、そのままスプレー塗布して下さい。
2. モップ・スポンジ等で塗布する場合はペール缶等に1日分ずつ小出しにして使用して下さい。
3. スプレーで塗布する場合は、噴口により塗布量、塗布パターンが各種あります。製品により選択すると効果的です。弊社営業員にご連絡頂ければ適切なアドバイスをさせていただきます。

品揃え

しんえつ SA-0.5

しんえつ SB-0.5

しんえつ SA-1

しんえつ SB-1

しんえつ SA-2

しんえつ SB-2

しんえつ SA-3

しんえつ SB-3

- ・気泡は0.5、1、2、3の順に少なくなります（しんえつSAは離型力、しんえつSBは消泡効果を重視しています）

使用上の注意

1. 型枠にスケールが残っている状態で塗布すると色付きの原因となりますのでご注意ください。
2. 雨水等が入らないようご注意ください。
3. 他の離型剤との混合は絶対にしないで下さい。
4. 直射日光を避けて保管してください。
5. 使用中容器は必ず蓋をして下さい。（しんえつSA・しんえつSBはアルカリと反応してゲル被膜を作るタイプなので、セメント粉塵が入らない用にして下さい）
6. 離型剤の塗り過ぎは色付・型枠へのカス付の原因となります。
7. 消防法・危険物第4類第2石油類に該当しますので、法令に従って取り扱い下さい。

荷 姿

200ℓドラム缶、 18ℓ缶

信越産業株式会社

本社 〒115-0045

東京都北区赤羽 1-52-10

<http://shin-etsu.co.jp>

本社営業部 〒336-0964 さいたま市緑区東大門 1-5-4
北海道支店 〒078-8274 旭川市工業団地 4条 1-2-3
大阪支店 〒571-0041 門真市柳町 13-5 (山口ビル 3F)
福井支店 〒911-0848 勝山市鹿谷町保田 57-36-2
広島支店 〒738-0205 廿日市市峠 245-84 佐伯工業団地
盛岡営業所 〒020-0664 滝沢市鶴飼笹森 5-27
中部営業所 〒503-0852 大垣市禾森町 6-74 (加納ビル 2F)
熊本営業所 〒861-8035 熊本市東区御領 8-8-11

☎048-812-1160 FAX 048-878-2309
☎0166-74-4805 FAX 0166-36-4245
☎06-6909-7101 FAX 06-6909-7173
☎0779-89-2293 FAX 0779-89-1823
☎0829-74-1563 FAX 0829-74-3261
☎019-684-4367 FAX 019-684-2157
☎0584-73-4270 FAX 0584-81-5084
☎096-388-1027 FAX 096-388-1028

E-mail: eigyoubu@shin-etsu.co.jp
E-mail: hokkaido@shin-etsu.co.jp
E-mail: oosaka@shin-etsu.co.jp
E-mail: fukui@shin-etsu.co.jp
E-mail: hirosima@shin-etsu.co.jp
E-mail: morioka@shin-etsu.co.jp
E-mail: chubu@shin-etsu.co.jp
E-mail: kumamoto@shin-etsu.co.jp